

Beton De Luxe

www.beton-deluxe.com

Gebruiksaanbevelingen aanbrengen van sealer en coating

De ondergrond moet volledig droog en stofvrij zijn, de ruimte moet minimaal 17 graden zijn.

Breng nu de 1 component sealer aan in 1 laag (**voor het gebruik flacon goed schudden!**). Na 4 uur, als het product niet meer plakt en binnen 20 uur, kunt u de coating aanbrengen. De sealer heeft een zijdeglans uitstraling en overlappingsen blijf je zien. Deze zullen verdwijnen als u de coating aangebracht heeft.

De coating per laag aanmaken, dus niet alles in één keer aanmaken. Nu kan de coating aangebracht worden in 2 lagen van +/- 65 gram per laag per m². Meng de componenten B met A (**Coating A voor gebruik goed schudden**) en mix het nu met een langzaam draaiende elektrische mixer (300 – 400 omw/min) circa 3 minuten zorgvuldig mengen totdat een homogene massa is verkregen. Laat het nu 10 minuten rijpen en voeg dan 5 % water toe en meng het geheel nu nog 1 minuut. Rol nu de coating kruislings uit zorg voor een mooie volle laag en herhaal dit na 3 uur (als het product niet meer plakt), en binnen 24 uur voor het beste resultaat.

Gebruik bij de sealer en de coating bij voorkeur een vezel roller. Roller van 25 cm breedte met haren van 12 á 14 mm of een roller van 10 cm breedte met haren van +/- 8 mm.

Zorg voor een goede droging en voor voldoende ventilatie, maar **let op ! geen trek over de vloer of wanden**. Als u de vloeren afwerkt met de sealer, zorg dan wel dat de vloerverwarming **helemaal uit** staat!

Begaanbaar	17 °C	23 °C	25 °C
	36 uur	24 uur	16 uur
Mechanisch belastbaar	12 °C	23 °C	25 °C
	96 uur	48 uur	48 uur
Chemisch belastbaar	12 °C	23 °C	25 °C
	7 dagen	5 dagen	4 dagen

Het product is +/- 1 uur verwerkbaar

Voorbeeld mengverhouding:

7 m² x 65 gram = 455 : 6,5 = 70 gram deel B en 5,5 x 70 = 385 delen A.

Verhouding 5,5 delen A 1 deel B